

# ANTÉOR SATIN \*



Janvier 2010

\* Disponible jusqu'à épuisement des stocks.

## Définition

■ Peinture laque(1) tendue satinée aux résines alkydes en solution.

(1) *dénomination conforme à la norme AFNOR T 36001.*

## Destination

- INTERIEUR NEUF/ENTRETIEN
- Décoration de tous fonds usuels du bâtiment, plafonds, murs, boiseries et métaux.
- Travaux finition A (travaux soignés).

## Propriétés

- Excellent rendu.
- Structure gélifiée permettant une application aisée.
- Grande facilité d'entretien.



## Caractéristiques

### Aspect en pot

Produit thixotropique.

### Aspect du feuil sec

Satiné tendu.

### Teintes

- En stock : blanc.
- En machine à teinter : toutes teintes du nuancier « Le Chromatic ».

### Masse volumique

En blanc :  $1,51 \pm 0,05$  (kg/dm<sup>3</sup>) (norme EUR PL 004)

### Extrait sec

(En blanc) :  
En poids (norme EUR PL 005) :  $74 \pm 2$  %.  
En volume (théorique) :  $51 \pm 2$  %.

### Temps de séchage

(à 23 °C - 50 % HR)

- Hors poussière : 4 heures.
- Sec : 7 à 8 heures.
- Recouvrable : 24 heures.

### Rendement

14 à 16 m<sup>2</sup>/litre environ par couche.

### Brillant spéculaire

15 à 25 % sous 60° d'angle.

### Conditionnement

1 litre, 5 litres et 15 litres (selon bases).

### Conservation

12 mois en emballage d'origine non entamé.

### Hygiène et sécurité

- Inflammable. Ne pas respirer les aérosols. En cas de ventilation insuffisante, porter un appareil respiratoire approprié.
- Consulter la fiche de données de sécurité sur [www.seigneurie.com](http://www.seigneurie.com) ou sur [www.quickfds.com](http://www.quickfds.com).

### Point éclair

Entre 21 °C et 55 °C.

