

Définition

- Revêtement décoratif acrylique, à paillettes multicolores.

Destination

- INTERIEUR
NEUF/ENTRETIEN
- Décoration et protection de murs d'habitation individuelle ou collective (cages d'escalier, halls, bureaux, dégagements, circulations, etc.).

Propriétés

- Système 100% en phase aqueuse.
- Permet de réaliser, en 2 couches seulement, un revêtement multicolore hautement décoratif.
- Résistant.
- Garnissant
- Facile à mettre en œuvre.
- Sans odeur.
- Grande facilité d'entretien.



Phase aqueuse



Rouleau

Caractéristiques

Aspect en pot

DECORMIX EVOLUTION COUCHE PREMIERE :
Pâte.

DECORMIX EVOLUTION FINITION :
Gel à paillettes.

Aspect du feuil sec

Pommelé satiné à paillettes multicolores.

Teintes

Teintes du nuancier spécifique.

Masse volumique

(en kg/dm³)

DECORMIX EVOLUTION COUCHE PREMIERE :
1,50 ± 0,05 (Norme EUR PL004)

DECORMIX EVOLUTION FINITION :
1,05 ± 0,05 (Norme EUR PL004)

Extrait sec

DECORMIX EVOLUTION COUCHE PREMIERE :
En poids (norme EUR PL 005) : (71 ± 2) %
En volume (théorique) : (54 ± 2) %

DECORMIX EVOLUTION FINITION :
En poids (norme EUR PL 005) : (30 ± 2) %
En volume (théorique) : (27 ± 2) %

Séchage

(à 23 °C - 50 % HR)

DECORMIX EVOLUTION COUCHE PREMIERE :
Sec : 2 heures.
Redoublable : 24 heures

DECORMIX EVOLUTION FINITION :
Sec : 24 heures.

Rendement

DECORMIX EVOLUTION COUCHE PREMIERE :
2 à 2,5 m²/litre sur supports lisses.

DECORMIX EVOLUTION FINITION :
3 à 4 m²/litre.

Conditionnement

DECORMIX EVOLUTION COUCHE PREMIERE :
15 litres.

DECORMIX EVOLUTION FINITION :
5 litres et 10 litres.

Conservation

12 mois en emballage d'origine, non entamé. Conserver à l'abri du gel.

Processus

IMPRESSION	MUROPRIM, IMPRIMA, IMPRIMUR ou EXPRIM si nécessaire selon la nature du fond
1 ^{RE} COUCHE	DECORMIX EVOLUTION COUCHE PREMIERE 2 à 2,5 m ² /l
2 ^E COUCHE	DECORMIX EVOLUTION FINITION 3 à 4 m ² /l

Se reporter aux fiches descriptives correspondantes.

Supports et fonds, travaux préparatoires

Supports

■ SUPPORTS NEUFS :

- Prévoir un état de finition B selon la norme NF P 74-201 (DTU 59.1).
- Imprimer avec MUROPRIM, teinté en « fausse teinte », les subjectiles absorbants.

■ SUPPORTS ANCIENS :

- Préparations de surfaces conformément à la norme NF P 74-201 (DTU 59.1) notamment :
- Eliminer les anciennes peintures pulvérulentes ou écaillantes.
- Lessiver pour repeindre les anciennes peintures, le cas échéant poncer les peintures brillantes parfaitement adhérentes.

- Si nécessaire, imprimer les surfaces à traiter avec MUROPRIM, teinté en « fausse teinte », par exemple.
- Reboucher et réviser avec un enduit de nature et de porosité équivalentes au fond, puis pochoonner ces révisions avec MUROPRIM.

Mise en œuvre

■ APPLICATION DE LA COUCHE PREMIÈRE :

- Empâtage : rouleau polyamide texturé 18 mm. Ne pas tirer (photo 1).
- Suivi au rouleau nid d'abeilles pour obtenir l'aspect pommelé (photo 2).

■ APPLICATION DE LA FINITION :

- Rouleau méché 18 mm (photo 3).



(photo 1)



(photo 2)



(photo 3)

- Pour obtenir l'esthétique de DECORMIX EVOLUTION, il est impératif de respecter la charge. Il est également souhaitable que le panneau soit réalisé par une seule et unique « main ».

Précaution d'emploi

- L'impression doit **impérativement** être teintée dans le coloris recommandé pour chaque teinte du nuancier.
- Température d'application entre 8 et 35 °C. Stockage à l'abri du gel. 12 mois en emballage d'origine non entamé.

Classification AFNOR

- **DECORMIX EVOLUTION COUCHE PREMIERE :**
NFT 36005 Famille 1 - Classe 7 b2
- **DECORMIX EVOLUTION FINITION :**
NFT 36005 Famille 1 - Classe 7 b2

Hygiène - Sécurité

Produit en phase aqueuse.
Non soumis à étiquetage.
■ Consulter la fiche de données de sécurité sur www.seigneurie.com ou sur www.quickfds.com.

Classification COV

- **DECORMIX EVOLUTION COUCHE PREMIERE :**
Valeur UE pour ce produit (cat. A/l) : 200 g/l (2010)
Ce produit contient maximum 50 g/l COV.
 - **DECORMIX EVOLUTION FINITION :**
Valeur limite UE pour ce produit (cat. A/k) : 100 g/l (2010)
Ce produit contient maximum 60 g/l COV.
- Les valeurs COV indiquées tiennent compte de nos colorants.

Nettoyage du matériel

A l'eau ou aux solvants si le produit a séché.



Produits et teintes utilisés pour ce décor

Mur : Teinte DE079 + Finition E2 et teinte DE070 + Finition E3.
Plafond : Hermina blanc.

"La présente notice a pour but d'informer notre clientèle sur les propriétés de notre produit. Les enseignements qui y figurent sont fondés sur nos connaissances actuelles et le résultat d'essais effectués avec un constant souci d'objectivité, en fonction de conditions d'utilisation conformes aux normes ou DTU en vigueur". L'évolution de la technique étant permanente, il appartient à notre clientèle, avant toute mise en œuvre, de vérifier auprès de nos services que la présente notice n'a pas été modifiée par une édition plus récente.

PPG AC - France

Immeuble Les Fontaines - 10 rue Henri-Sainte-Claire-Deville - 92565 Rueil-Malmaison Cedex

Tél. : 01 57 61 00 00 - Fax : 01 57 61 06 10

www.seigneurie.com