

## Définition

- Peinture mate aux résines acryliques en dispersion aqueuse.

## Destination

- INTERIEUR  
NEUF/ENTRETIEN  
Décoration de tous fonds usuels du bâtiment (murs et plafonds) en pièces sèches.
- Pour travaux de finition C (élémentaire).

## Propriétés

- Facile à appliquer et sans odeur de solvants.
- Economique.
- Application au pistolet possible.



Phase aqueuse



Rouleau



Pistolet



F 120

## Caractéristiques

### Aspect en pot

Semi fluide.

### Aspect du feuil sec

Mat.

### Teintes

- En stock : blanc.
- En fabrication usine : noir et tons vifs.
- En machine à teinter : teintes pastel du nuancier « Le Chromatic ».

### Masse volumique

(en kg/dm<sup>3</sup>)

- 1,65 ± 0,05 (norme EUR PL 004)

### Extrait sec

(En blanc).

En poids (norme EUR PL 005) : 65 ± 2 %.  
En volume (théorique) : 42 ± 2 %.

### Temps de séchage

(à 23 °C - 50 % HR)

- Hors poussière : moins d'une heure.
- Sec : 2 heures environ.
- Redoublable : 12 heures.

### Rendement

5 à 8 m<sup>2</sup>/litre.

### Brillant spéculaire

< 2,5 % sous 85° d'angle.

### Résistance à l'abrasion humide

- Norme NF EN 13300 : classe 3 (perte d'épaisseur du film > 20 µm et < 70 µm, après 200 cycles).

### Conditionnement

- Blanc : 1 litre, 5 litres, 15 litres et 120 litres.
- Teintes pastel : 5 litres, 15 litres et 120 litres.
- Noir et tons vifs : 15 litres.

### Conservation

- 12 mois en emballage d'origine non entamé.
- Conserver à l'abri du gel.

### Hygiène et sécurité

- Produit en phase aqueuse, non soumis à étiquetage.
- Consulter la fiche de données de sécurité sur [www.seigneurie.com](http://www.seigneurie.com) ou sur [www.quickfds.com](http://www.quickfds.com).

## Processus

IMPRESSION adaptée au support si nécessaire	MUROPRIM ou IMPRIMA (par exemple sur dérivés du plâtre)
FINITION	2 couches d'ÉMULPAN

Se reporter aux fiches descriptives correspondantes.

## Supports et fonds, préparation

### Supports

- Conformés à la norme NF P 74-201 (DTU 59.1). Plâtre, ciment recouverts ou non d'anciennes peintures en bon état, ou également de papier peint.
- Une reconnaissance préalable est nécessaire pour déterminer la nature des préparations et la couche d'impression éventuelle.

### Travaux préparatoires

- Conformés à la norme NF P 74-201 (DTU 59.1) pour une qualité élémentaire "c".
- Sur papier peint, vérifier au préalable l'absence de détrempe ou de remontée de colorants, et appliquer éventuellement une couche isolante.

## Applications

### Matériel d'application

- Rouleaux polyamide texturé 12 ou 18 mm.
- Pistolet.

### Nettoyage du matériel

- A l'eau ou aux solvants, si le produit a séché

### Classification COV

**ÉMULPAN** Valeur limite UE pour ce produit (cat. A/a) : 30 g/l (2010). Ce produit contient maximum 25 g/l COV.

### Dilution

- Au rouleau : Prêt à l'emploi.
- Si nécessaire, ajouter 5 % volumique d'eau maximum (soit 0,75 litre par bidon de 15 litres).
- Au pistolet.

### Précautions d'emploi

Conditions d'application conformes à la norme NF P 74-201 (DTU 59.1). En particulier, ne pas appliquer au dessous de 8 °C.

### Classification AFNOR

NF T 36005 Famille I - Classe 7b2

### Mise à la teinte

- Par ajustage avec nos colorants universels (2 % maximum).
- Par machine à teinter avec nos colorants Absolu System.