

ENDUIT MONOCOLLE



Janvier 2010



Définition


- Enduit en pâte prêt à l'emploi.

Destination

- INTERIEUR/EXTERIEUR
SUPPORTS NEUFS/ SUPPORTS ET FAÇADES EN SERVICE
- Ragréage, dressage, débullage des parois de maçonneries verticales brutes avant Mise en œuvre d'une peinture ou d'un revêtement.

Propriétés

- Prêt à l'emploi.
- Permet d'obtenir un épiderme de parement uniforme et homogène.
- Sur support brut, constitue un enduit de bouche bullage conforme au NF DTU 42.1 pour les revêtements d'imperméabilité.



Caractéristiques

Aspect en pot

Pâte.

Aspect du feuil sec

Enduit finement granité.

Teintes

- Blanc naturel.

Masse volumique

(mesurée) : kg/dm³

- 1,80 ± 0,1 (norme NF EN ISO 2811-1)

Extrait sec en poids

(en poids)

- (82 ± 2) %

Temps de séchage

(à 23 °C - 50 % HR)

- Recouvrable : 24 à 48 heures minimum.
- Par temps froid et humide, le séchage peut nécessiter plusieurs jours.
- L'utilisation de Quick Set Monocolle a raison d'une dose par bidon de 25 kg d'Enduit Monocolle permet sur produit un hors pluie rapide.

Rendement

Environ 4 kg/m² (en deux couches soit 2 kg/m² par couche).

Conditionnement

25 kg net.

Conservation

- 12 mois en emballage d'origine non entamé.
- Conserver à l'abri du gel.

Hygiène et sécurité

- Produit en phase aqueuse, non soumis à étiquetage.
- Consulter la fiche de données de sécurité sur www.seigneurie.com ou sur www.quickfds.com.

POUR L'UTILISATION D'ENDUIT MONOCOLLE AVEC LES PROCÉDES D'ISOLATION THERMIQUE PAR L'EXTERIEUR (ITE), SE REPORTER AUX DOCUMENTS TECHNIQUES D'APPLICATION REVITHERMONO AINSI QU'AUX AGRÉMENTS TECHNIQUES EUROPEENS. POUR L'UTILISATION D'ENDUIT MONOCOLLE POUR LA RENOVATION D'ETICS, CONSULTER LE CCT ENTRETIEN ET RENOVATION D'ETICS.

Processus

- *Petits rebouchages localisés, puis :*
 - 1^{ère} passe de dégrossi (2,5 mm d'épaisseur maximum).
- *Après séchage, et retraits possibles faits (24 à 48 heures) :*
 - 2^e passe de lissage (2,5 mm d'épaisseur maximum).

Supports et fonds, préparation

Supports

- Neufs ou anciens : durs, sains et compacts.
- Maçonneries de petits éléments, conformes aux DTU Construction en vigueur, présentant l'un des parements bruts suivants :
 - Enduit au mortier de liants hydrauliques conforme à la norme NF P 15-201 (DTU 26.1) ou présentant des défauts de dressage,
 - Brique pleine ou perforée,
 - Béton conforme au DTU 23.1 brut ou présentant les mêmes types de parements que cités plus haut.

Travaux préparatoires

- Ils se feront conformément aux normes NF P 74-201 et 74-202 (DTU 59.1 et 59.2) ou à la norme NF DTU 42.1 selon le revêtement de finition mis en œuvre et seront réalisés avec le plus grand soin.
- Si nécessaire, assainissement cryptogamique avec le LIQUIDE 542 (Consulter la fiche descriptive).

Applications

Matériel d'application

- Lisseuse métallique, truelle ou couteau à enduire pour les petits défauts de surface.

Dilution

Réhomogénéiser la pâte prête à l'emploi.

Mode d'application

Par passes de 2,5 mm d'épaisseur, maximum.

Nettoyage du matériel

A l'eau, immédiatement après utilisation.

Précautions d'emploi

- Conditions climatiques d'application conformes à la norme NF P 74-202 (DTU 59.2) en extérieur. Température superficielle du support inférieure à 30 °C et température ambiante supérieure à 5 °C. Humidité relative inférieure à 80 %.
- Ne pas appliquer par temps de gel et d'averse menaçante. Par temps froid et humide, le séchage peut nécessiter plusieurs jours. Il doit être complet avant application du revêtement prévu.

Classification AFNOR

NF T 36005 : Famille IV - Classe 4b

Classification COV

Non concerné par la directive COV.

- **L'ENDUIT MONOCOLLE ne participe pas à l'imperméabilisation du support. Il doit toujours être recouvert.**
- **Avant traitement d'imperméabilité, il doit toujours être recouvert d'une impression.**
- **L'ENDUIT MONOCOLLE n'est pas adapté à la reprise d'éclats de béton dus à la corrosion des armatures. UTILISER LE MORTIER REPARATION TOUT POUR LE PEINTRE.**
- Pour utilisation de l'ENDUIT MONOCOLLE pour le surfacage de l'isolant dans le cadre des procédés d'Isolation Thermique par l'Extérieur REVITHERMONO, REVITHERMONO CC et REVITHERMONO SV, se reporter aux Avis Techniques en vigueur.
- **NOTA :** pour permettre un hors d'eau rapide utiliser le Quick Set Monocolle à raison d'une dose pour un bidon de 25 kg d'Enduit Monocolle.