

# ÉVOLUTEX MAT



Peintures, vernis et produits connexes  
NF 130  
www.ecolabels.fr

Janvier 2010

## Définition

- Peinture mate à base de résines alkydes en émulsion et acryliques.

## Destination

- INTERIEUR  
NEUF/ENTRETIEN
- Peinture de finition pour la décoration intérieure en surfaces verticales et plafonds.
- Pour travaux de finition B (travaux courants)

## Propriétés

- Confort à l'application.
- Excellent rendement.
- Bon pouvoir opacifiant, absence d'embus.
- Garnissant, masque au mieux les irrégularités du support.
- Blancheur (stabilité satisfaisante dans le temps).
- Nourrit les fonds légèrement absorbants.



Phase aqueuse



Mat



Brosse



Rouleau



Pistolet



F 120

ABSOLU  
SYSTEM

## Caractéristiques

### Aspect en pot

Pâte onctueuse.

### Aspect du feuil sec

Mat, légèrement poché.

### Teintes

- En stock : blanc.
- En machine à teinter : Toutes teintes du nuancier « Le Chromatic ».

### Masse volumique

(en kg/dm<sup>3</sup>)

- 1,50 ± 0,05 (norme EUR PL 004)

### Extrait sec

(En blanc).  
En poids (norme EUR PL 005) : 58 ± 2 %.  
En volume (théorique) : 40 ± 2 %.

### Temps de séchage

(à 23 °C - 50 % HR)  
■ Sec hors poussière : 2 heures.  
■ Redoublable : 6 heures.

### Rendement

10 à 12 m<sup>2</sup>/L/couche.

### Brillant spéculaire

< 3 % sous 85° d'angle

### Résistance à l'abrasion humide

- Norme NF EN 13300 : classe 3 (perte d'épaisseur du film > 20 µm et < 70 µm, après 200 cycles).

### Conditionnement

5 litres et 15 litres.  
Blanc et pastel : 120 litres.

### Conservation

12 mois en emballage d'origine non entamé. Conserver à l'abri du gel.

### Hygiène et sécurité

- Produit en phase aqueuse, non soumis à étiquetage.
- Consulter la fiche de données de sécurité sur [www.seigneurie.com](http://www.seigneurie.com) ou sur [www.quickfds.com](http://www.quickfds.com).

## Mise en œuvre

Janvier 2010

### Processus

(Supports conformes au DTU 59.1)

IMPRESSION adaptée au support si nécessaire	1 couche de MUROPRI, IMPRIMA (par exemple sur plâtre et dérivés neufs)
FINITION	2 couches d' EVOLUTEX MAT

Se reporter aux fiches descriptives correspondantes.

### Supports et fonds, préparation

#### Supports

- Neufs ou anciens, recouverts ou non d'anciennes peintures ou d'anciens papiers peints.
- Une reconnaissance préalable est nécessaire pour déterminer la nature des préparations et la couche d'impression éventuelle.

#### Travaux préparatoires

Conformes à la norme NF P 74-201 (DTU 59.1).

### Applications

#### Matériel d'application

- Brosse pour réchamps.
- Rouleau polyamide texturé 12 mm.
- Pistolet.

#### Nettoyage du matériel

A l'eau ou aux solvants, si le produit a séché.

#### Classification AFNOR

NF T 36005 Famille I - Classe 4a 7b2

#### Dilution

- Prêt à l'emploi sur fond imprimé.
- Néanmoins une dilution peut être envisagée sur fonds absorbants : 2 à 3 % d'eau.
- Pistolet.

#### Précautions d'emploi

Conditions d'application conformes à la norme NF P 74-201 (DTU 59.1).

#### Classification COV

Valeur limite UE pour ce produit (cat. A/a) : 30 g/l (2010). Ce produit contient maximum 28 g/l COV. Les valeurs COV indiquées tiennent compte de nos colorants.