

Définition

- Lasure satinée aux résines alkyde-uréthane en solution.

Destination

- INTERIEUR
NEUF/ENTRETIEN
- Décoration de tous les subjectiles bois usuels en habitations, magasins, stands d'expositions, bureaux, hôtels, mobilier, etc.

Propriétés

- Protège et décore le bois en lui conservant sa structure naturelle originelle.
- Peut s'utiliser, en incolore, comme un vernis satiné.
- Peut facilement être rénové par application d'une nouvelle couche de FINWOOD.



Solvant



Lasure



Satiné



Brosse



Rouleau

ABSOLU
SYSTEM

Caractéristiques

Aspect en pot

Liquide.

Aspect du feuil sec

Satiné.

Teintes

Voir nuancier lasures.

Masse volumique

(en kg/dm³)

- 0,94 ± 0,05

Extrait sec (en incolore)

En poids (norme EUR PL 005) : 58 ± 2 %.

En volume (théorique) : 50 ± 2 %.

Temps de séchage

(à 23 °C - 50 % HR)

- Sec : 3 heures.
- Redoublable : 16 à 24 heures.

Rendement

12 à 15 m² au litre par couche, suivant les bois.

Brillant spéculaire

35 à 45 % sous 60° d'angle

Conditionnement

1 litre.

Conservation

18 mois en emballage d'origine non entamé.

Hygiène et sécurité

- Inflammable. Ne pas respirer les aérosols. En cas de ventilation insuffisante, porter un appareil respiratoire approprié.
- Consulter la fiche de données de sécurité sur www.seigneurie.com ou sur www.quickfds.com.

Point éclair

54° C.

Processus

	Travaux neufs ou supports décapés	Entretien sur anciennes lasure uniquement
1 ^{ère} COUCHE	FINWOOD dilué avec 5-10 % de White-Spirit sur fonds absorbants	FINWOOD non dilué
2 ^e COUCHE	FINWOOD non dilué	Si nécessaire : FINWOOD non dilué
3 ^e COUCHE éventuelle	FINWOOD non dilué	

Supports et fonds, préparation

Bois Brut

- Conformes à la norme NF P 74-201 (DTU 59.1)
- Certains bois tropicaux et les bois résineux nécessitent, avant traitement, un dégraissage à l'aide de Xylène ou un lavage à l'eau ammoniacquée (nous consulter)
- Dégraissage au diluant Epoxy n°1 de l'Iroko.

Fonds anciens

- Ancienne lasure en bon état : après nettoyage, ponçage et essuyage soignés.
- Ancienne peinture ou ancien vernis : décapage total suivi d'un rinçage soigné.

Applications

Matériel d'application

Utiliser une brosse souple ou un rouleau laqueur mousse floquée.

Nettoyage du matériel

Aux solvants, White-spirit en particulier.

Précautions d'emploi

ATTENTION :

- Brasser soigneusement avant toute application.
- La nuance finale dépendra de l'essence du bois et du nombre de couches appliquées. Un essai préalable est vivement recommandé.
- Les teintes présentées sur le nuancier ont été réalisées sur frêne déroulé blanc, et ne sont données qu'à titre indicatif.
- Tenir compte également du jaunissement possible des teintes du nuancier dans le temps.
- Un ponçage "léger" entre couches améliore la qualité de finition du travail.

Classification AFNOR

NF T 36005 : Famille I - Classe 4a

Classification COV

- Valeur limite UE pour ce produit (cat. A/e) : 400 g/l (2010).
- Ce produit contient maximum 400 g/l COV. Les valeurs COV indiquées tiennent compte de nos colorants.