

Définition

- Revêtement semi-épais à l'aspect mat minéral aux copolymères acryliques et polysiloxanes en dispersion aqueuse.

Destination

- EXTERIEUR
FAÇADES EN SERVICE
Rénovation esthétique des façades notamment revêtues d'un système d'imperméabilité - système A2 à A5 (I1 à I4).

Propriétés

- Particulièrement adapté à la rénovation par son grand module d'élasticité.
- Très faible sensibilité à l'encrassement.
- Résiste aux intempéries, et laisse respirer le support par sa perméance.
- Peut être livré en qualité de protection renforcée, recommandée dans les ambiances propices au développement de mousses, algues ou moisissures.



Phase aqueuse



Mat



Brosse



Rouleau

Caractéristiques

Aspect en pot

Pâte onctueuse.

Aspect du feuil sec

Mat, à grain plus ou moins poché.

Teintes

- En stock : blanc.
- En machine à teinter : Teintes du nuancier « Le Chromatic ». Autres teintes du nuancier « Le Chromatic » : nous consulter.

Masse volumique

(mesurée en blanc) : kg/dm³

- 1,45 ± 0,10 (norme NF EN ISO 2811-1)

Extrait sec

(En blanc).

En poids (norme EUR PL 005) : 68 ± 2 %.

En volume (théorique) : 52 ± 2 %.

Temps de séchage

(à 23 °C - 50 % HR)

- Sec : 4 heures environ.
- Redoublement : 24 heures environ.
- Le film acquiert toutes ses propriétés après 2 à 3 semaines.

Rendement

- 3 à 4 m²/litre (375 à 450 g/m²) par couche environ.
- Une majoration, fonction de la porosité et du relief du support, est à déterminer sur chantier.

Conditionnement

15 litres.

Conservation

12 mois en emballage d'origine non entamé, à l'abri du gel, de la chaleur et de l'humidité.

Hygiène et sécurité

- Consulter la fiche de données de sécurité sur www.seigneurie.com ou sur www.quickfds.com.

