

## Définition

- Peinture demi-brillante à base d'une dispersion mixte acrylique / alkyde.

## Destination

- INTERIEUR  
NEUF/ENTRETIEN
- Peinture de finition pour la décoration intérieure des murs.
- Pour travaux de finition B (travaux courants).

## Propriétés

- Aspect demi-brillante.
- Faible odeur.
- Excellente applicabilité.
- Entretien facile.



Phase  
Aqueuse



Demi-  
brillant



Brosse



Rouleau



Pistolet  
Airless

ABSOLU  
SYSTEM

## Caractéristiques

### Aspect en pot

Onctueux.

### Aspect du feuil sec

Demi-brillant, léger pommelé.

### Teintes

- En stock : blanc

### Masse volumique

(en kg/dm<sup>3</sup>)

- 1,25 ± 0,05 (norme EUR PL 004).

### Extrait sec

En poids (norme EUR PL 005) : 50 ± 2 %.  
En volume (théorique) : 38 ± 2 %.

### Temps de séchage

(à 23 °C - 50 % HR)  
Sec poussière : 1 heure  
Redoublable : 6 heures

### Rendement

11 à 14 m<sup>2</sup>/litre.

### Brillant spéculaire

Brillant 40% sous 60°.

### Résistance à l'abrasion humide

- Classe 1 (perte d'épaisseur du film < 5 μm après 200 cycles).

### Conditionnement

1 litre, 5 litres et 15 litres.

### Conservation

12 mois en emballage d'origine non entamé. Ne pas conserver à des températures inférieures à 0°.

### Hygiène et sécurité

- Produit en phase aqueuse non soumis à étiquetage.
- Consulter la fiche de données de sécurité sur [www.seigneurie.com](http://www.seigneurie.com) ou sur [www.quickfds.com](http://www.quickfds.com).

## Mise en œuvre

Janvier 2010

### Processus

IMPRESSION ou primaire adapté au support, si nécessaire	MUROPRIIM ou IMPRIMA dilué (plâtre et dérivés neufs) ou IMPRIMUR
FINITION	2 couches de GARNYSOIE EVOLUTION

### Supports et fonds, préparation

#### Fonds

- Neufs ou anciens, recouverts ou non d'anciennes peintures adhérentes.
- Une reconnaissance préalable est nécessaire pour déterminer la nature des préparations et la couche d'impression éventuelle.

#### Travaux préparatoires

- Conformés à la norme NF P 74-201 (DTU 59.1).
- Enduisage impératif ou impression avec IMPRIMA sur matériaux alcalins.
- Protéger les métaux avec un primaire approprié (FREITACCROCH, FREITAMETAL).

### Applications

#### Matériel d'application

- Brosse, rouleau 12 mm polyamide texturé ou 8 mm texturé.
- Pistolet Airless.

#### Dilution

Prêt à l'emploi.

#### Mise à la teinte

Par mélange avec nos colorants Absolu System (2% maximum).

#### Nettoyage du matériel

A l'eau ou aux solvants si le produit a séché.

#### Précautions d'emploi

Conditions d'application conformes à la norme NF P 74-201 (DTU 59.1).

#### Classification AFNOR

NF T 36005 : Famille I - Classe 7b2 4a

#### Classification COV

Valeur limite UE pour ce produit (cat. A/b) : 100 g/l (2010).  
Ce produit contient maximum 100 g/l COV.