

## Définition

- Peinture mate aux résines acryliques en phase aqueuse.

## Destination

- INTERIEUR  
NEUF/ENTRETIEN
- Décoration des murs et plafonds.
- Pour travaux de finition A (travaux soignés).

## Propriétés

- Haut pouvoir opacifiant.
- Aspect mat arrondi.
- Garnissant élevé.
- Sans odeur.
- Séchage rapide.
- Blanc stable dans le temps.
- Application possible en monocouche.



## Caractéristiques

### Aspect en pot

Semi-géllifié.

### Aspect du feuil sec

Mat.

### Teintes

- En stock : blanc.
- Teintes Pastel du "Chromatic".

### Masse volumique

(en kg/dm<sup>3</sup>)

- 1,47 ± 0,05 (norme EUR PL 004)

### Extrait sec

(En blanc).

En poids (norme EUR PL 005) : 56 ± 2 %.  
En volume (théorique) : 37 ± 2 %.

### Temps de séchage

(à 23 °C - 50 % HR)

- Hors poussière : 30 minutes.
- Sec : 3 heures.
- Redoublable : 12 heures.

### Rendement

- Application mono-couche : 6 à 8 m<sup>2</sup>/litre.
- Application à 2 couches : 8 à 12 m<sup>2</sup>/litre.

### Brillant spéculaire

< 3 % sous 85° d'angle

### Résistance à l'abrasion humide

- Norme NF EN 13300 : classe 2 (perte d'épaisseur du film > 5 µm et < 20 µm, après 200 cycles).

### Conditionnement

5 litres et 15 litres.

### Conservation

- 12 mois en emballage d'origine non entamé.
- Conserver à l'abri du gel.

### Hygiène et sécurité

- Produit en phase aqueuse, non soumis à étiquetage.
- Consulter la fiche de données de sécurité sur [www.seigneurie.com](http://www.seigneurie.com) ou sur [www.quickfds.com](http://www.quickfds.com).

# Mise en œuvre

Janvier 2010

## Processus

IMPRESSION OU PRIMAIRE adapté au support si nécessaire	MUROPRIM, IMPRIMA ou IMPRIMUR dilué.
FINITION	1 ou 2 couches HERMINA en fonction des supports et de leur teinte.

Se reporter aux fiches descriptives correspondantes.

## Supports et fonds, préparation

### Supports

- Conformes à la norme NF P 74-201 (DTU 59.1), neufs ou anciens, recouverts ou non d'anciennes peintures.
- Une reconnaissance préalable est nécessaire pour déterminer la nature des préparations et la couche d'impression éventuelle.

### Travaux préparatoires

Conformes à la norme NF P 74-201 (DTU 59.1).

## Applications

### Matériel d'application

- Brosse.
- Rouleau polyamide texturé 12 mm.

### Dilution

Brosse, rouleau : prêt à l'emploi.

### Mise à la teinte

Par mélange avec nos colorants universels (2 % maximum).

### Nettoyage du matériel

A l'eau ou aux solvants si le produit a séché.

### Précautions d'emploi

Conditions d'application conformes à la norme NF P 74-201 (DTU.59.1).

### Classification AFNOR

NF T 36005 : Famille I - Classe 7b2

### Classification COV

- Valeur limite UE pour ce produit (cat. A/a) : 30 g/l (2010).
- Ce produit contient maximum 30 g/l COV.
- Les valeurs COV indiquées tiennent compte de nos colorants.