

## Définition

- Impression mate sans tension à base de résines Plioway®. Plioway est une marque déposée de ELIOKEM.

## Destination

- INTERIEUR NEUF/ENTRETIEN
- Impression de tous fonds usuels du bâtiment, applicable en murs et en plafonds. Spécialement formulé pour les fonds difficiles en murs et plafonds.

## Propriétés

- Très bonne adhérence sans impression.
- Sans tension, ne tire pas les anciens fonds.
- Applicable directement sur anciens fonds, même sur badigeons.
- Recouvrable par toute peinture (phase aqueuse ou phase solvant) et toute colle à papiers peints.
- Opacifiant, très blanc.
- Isolant. Bloque les tâches de bistre, de nicotine, suie, auréoles d'humidité.



## Caractéristiques

### Aspect en pot

Gel thixotrope.

### Aspect du feuil sec

Mat, poché.

### Tintes

Blanc.

### Masse volumique

(en kg/dm<sup>3</sup>)

- 1,59 ± 0,05 (Norme EUR PL 004)

### Extrait sec

En poids (norme EUR PL 005) : 73 ± 2 %.  
En volume (théorique) : 47 ± 2 %.

### Temps de séchage

(à 23 °C - 50 % HR)

- Hors poussière : 4 heures.
- Redoublable : 24 heures.

### Rendement

6 à 8 m<sup>2</sup>/l

### Brillant spéculaire

< 2 % sous 85° d'angle.

### Conditionnement

5 litres et 15 litres.

### Conservation

12 mois en emballage d'origine non entamé.

### Hygiène et sécurité

- Inflammable.
- Ne pas respirer les aérosols.
- En cas de ventilation insuffisante, porter un appareil respiratoire approprié.
- Consulter la fiche de données de sécurité sur [www.seigneurie.com](http://www.seigneurie.com) ou sur [www.quickfds.com](http://www.quickfds.com).

### Point éclair

Entre 21 °C et 55 °C.

## Processus

IMPRESSION	1 couche de NEOMAT
FINITION	Toute peinture (phase aqueuse ou phase solvant) et toute colle à papiers peints

## Supports et fonds, préparation

### Supports

- Conformes à la norme NF P 74-201 (DTU 59.1). Tous fonds usuels du bâtiment, y compris les fonds alcalins.
- NEOMAT sans tension est particulièrement adapté aux plafonds et fonds douteux.

### Travaux préparatoires

- Conformes à la norme NF P 74-201 (DTU 59.1).
- Il est préférable de lessiver les anciens fonds gras et anciennes peintures brillantes.

## Applications

### Matériel d'application

- Brosse.
- Rouleau 12 mm.

### Nettoyage du matériel

Aux solvants, notamment au White-spirit.

### Classification AFNOR

- NF T 36005 Famille I - Classe 7b1

### Dilution

- Prêt à l'emploi.

### Conditions d'application

- Conditions d'application conformes à la norme NF P 74-201 (DTU 59.1).

### Classification COV

- Valeur limite UE pour ce produit (cat. A/g) : 350 g/l (2010).
- Ce produit contient maximum 350 g/l COV.
- Les valeurs COV indiquées tiennent compte de nos colorants et des diluants éventuels préconisés sur notre fiche descriptive.