

Définition

- Peinture laque⁽¹⁾ mate aux résines acryliques en phase aqueuse.

⁽¹⁾ dénomination conforme à la norme NF T 36-001.

Destination

- INTERIEUR NEUF/ENTRETIEN
- Protection et décoration des murs, plafonds et boiseriées intérieures.
- Travaux de finition A (travaux soignés)

Propriétés

- Très facile à appliquer.
- Forme un film lisse et bon tendu.
- Ne jaunit pas.



Phase aqueuse



Brosse



Rouleau

ABSOLU
SYSTEM

Caractéristiques

Aspect en pot

Peinture liquide.

Aspect du feuil sec

Mat tendu.

Teintes

- En stock : blanc.
- En machine à teinter, toutes teintes du nuancier "Le Chromatic".

Masse volumique

(en blanc : kg/dm³)

- 1,40 ± 0,05 (norme EUR PL 004)

Extrait sec

(En blanc).

En poids (norme EUR PL 005) : 53 ± 2 %.

En volume (théorique) : 35 ± 2 %.

Temps de séchage

(à 23 °C - 50 % HR)

- Sec : 3 heures.
- Séchage plus long par temps humide.
- Redoublable : 8 heures.

Rendement

10 à 14 m²/litre sur fonds non absorbants.

Brillant spéculaire

< 10 % sous 85 ° d'angle.

Résistance à l'abrasion humide

- Norme NF EN 13300 : classe 2 (perte d'épaisseur du film ≥ 5 μm et < 20 μm, après 200 cycles).

Conditionnement

1 litre, 5 litres et 15 litres.

Conservation

- 12 mois en emballage d'origine non entamé.
- Conserver à l'abri du gel.

Hygiène et sécurité

- Consulter la fiche de données de sécurité sur www.seigneurie.com ou sur www.quickfds.com.

Processus

IMPRESSION adaptée au support	MUROPRI, IMPRIMUR ou IMPRIMA dilués, EXPRIM, FREITACCROCH ou FREITAMETAL selon nature du fond*
FINITION	2 couches de NÉOSTAR MAT

*Se reporter aux fiches descriptives correspondantes.

Supports et fonds, préparation

Supports

- Conformes à la norme NF P 74-201 (D.T.U. 59.1).
- Neufs ou anciens, recouverts ou non d'anciennes peintures en bon état.

Travaux préparatoires

- Conformes à la norme NF P 74-201 (D.T.U. 59.1).

Applications

Matériel d'application

- Rouleau microfibres poils ras 6 mm ou rouleau polyamide texturé poils ras 7 mm.
- Brosse "spécial acrylique".

Dilution

- Rouleau, brosse : prêt à l'emploi. NE PAS DILUER.

Nettoyage du matériel

A l'eau.

Précautions d'emploi

- Conditions d'application conformes à la norme NF P 74-201 (D.T.U. 59.1).
- NÉOSTAR MAT doit être déposé en charge, réparti, lissé. Ne pas tirer le produit.

Classification AFNOR

NF T 36005 : Famille I - Classe 7b2

Classification COV

Valeur limite UE pour ce produit (cat. A/a) : 30 g/l (2010).
Ce produit contient maximum 30 g/l COV.
Les valeurs COV indiquées tiennent compte de nos colorants.