

Définition

- Peinture-laque ⁽¹⁾ satinée, aux résines acryliques en dispersion aqueuse.

(1) dénomination conforme à la norme NF T 36-001

Destination

- INTERIEUR/EXTERIEUR NEUF/ENTRETIEN
- Protection et décoration des murs et plafonds intérieurs et des supports bois en intérieur et extérieur.
- Travaux de finition A (travaux soignés).

Propriétés

- S'applique très facilement.
- Sèche rapidement.
- Sans odeur de solvant.
- Bon rendu.



Phase aqueuse



Satiné



Brosse



Rouleau

ABSOLU SYSTEM

Caractéristiques

Aspect en pot

Peinture liquide.

Aspect du feuil sec

Satiné moyen.

Teintes

- En stock : blanc.
- En machine à teinter : toutes teintes du nuancier "Le Chromatic".

Masse volumique

(en blanc : kg/dm³)

- 1,29 ± 0,05 (norme EUR PL 004)

Extrait sec

(En blanc).

En poids (norme EUR PL 005) : 51 ± 2 %.

En volume (théorique) : 37 ± 2 %.

Temps de séchage

(à 23 °C - 50 % HR)

- Sec : 3 heures.
- Séchage plus long par temps humide.
- Redoublable : 8 heures

Rendement

12 à 15 m²/litre.

Brillant spéculaire

35 à 40 % sous 60 ° d'angle.

Résistance à l'abrasion humide

- Norme NF EN 13300 : classe 1 (perte d'épaisseur du film < 5 μm après 200 cycles).

Conditionnement

1 litre, 5 litres et 15 litres selon teintes.

Conservation

- 12 mois en emballage d'origine non entamé.
- Conserver à l'abri du gel.

Hygiène et sécurité

- Consulter la fiche de données de sécurité sur www.seigneurie.com ou sur www.quickfds.com.

Mise en œuvre

Janvier 2010

Processus

IMPRESSION adaptée au support	MUROPRIM, IMPRIMA ou IMPRIMUR dilués, EXPRIM, FREITACCROCH ou FREITAMETAL si nécessaire, selon nature du fond*
FINITION	2 couches NEOSTAR SATIN

*Se reporter aux fiches descriptives correspondantes.

Supports et fonds, préparation

Supports

- Conformes à la norme NF P 74-201 (D.T.U. 59.1).
- En INTERIEUR : Plâtre, ciment, bois et métaux, neufs ou anciens, recouverts ou non d'anciennes peintures en bon état.
- En EXTERIEUR : tous fonds usuels après reconnaissance préalable pour déterminer la nature des préparations et la couche d'impression.

Travaux préparatoires

- Conformes à la norme NF P 74-201 (D.T.U. 59.1).

Applications

Matériel d'application

- Rouleau microfibres poils ras 6 mm ou rouleau polyamide texturé poils ras 7 mm
- Brosse "spécial acrylique" (sur les menuiseries).
- Pistolet.

Dilution

- Rouleau, brosse : prêt à l'emploi.
- Pistolet : nous consulter.

Nettoyage du matériel

A l'eau.

Précautions d'emploi

- Conditions d'application conformes à la norme NF P 74-201 (D.T.U. 59.1). En particulier, ne pas travailler en dessous de 8 °C en intérieur, et entre 5 °C et 35 °C à l'extérieur.
- NEOSTAR SATIN doit être déposé en charge, réparti, lissé. Ne pas tirer le produit.
- Ne pas appliquer à l'extérieur par temps de gel ou d'averse menaçante.

Classification AFNOR

NF T 36005 : Famille I - Classe 7b2

Classification COV

Valeur limite UE pour ce produit (cat. A/b) : 100 g/l (2010). Ce produit contient maximum 90 g/l COV. Les valeurs COV indiquées tiennent compte de nos colorants. .