

Définition

- Revêtement décoratif acrylique, Mat velouté, d'aspect « nuagé » lisse.

Destination

- INTERIEUR NEUF/ENTRETIEN
- Décoration et protection de murs d'habitation individuelle ou collective (restaurants, bureaux, show-rooms, hôtels, salles de spectacles)...

Propriétés

- Grande facilité de mise en œuvre.
- Système 100% en phase aqueuse.
- Sans odeur.
- Facile d'entretien.



Phase aqueuse



Brosse



Rouleau



Spatule plastique souple

Caractéristiques

Aspect en pot

COUCHE PREMIERE :

Peinture liquide.

FINITION :

Liquide.

Aspect du feuil sec

Mat velouté.

Teintes

Teintes du nuancier spécifique.

Masse volumique

(en kg/dm³)

SOYTEX :

1,30 ± 0,05 (Norme EUR PL004)

EVOLUTEX SATIN :

1,35 ± 0,05 (Norme EUR PL004)

NUALIS FINITION :

1,06 ± 0,05 (Norme EUR PL004)

Extrait sec

SOYTEX :

En poids (norme EUR PL 005) :

(55 ± 2) %

En volume (théorique) :

(43 ± 2) %

EVOLUTEX SATIN :

En poids (norme EUR PL 005) :

(57 ± 2) %

En volume (théorique) :

(44 ± 2) %

NUALIS FINITION :

En poids (norme EUR PL 005) :

(24 ± 2) %

En volume (théorique) :

(19 ± 2) %

Séchage

(à 23 °C - 50 % HR)

SOYTEX :

Sec : 1 heure.

Recouvrable : 6 heures

EVOLUTEX SATIN :

Sec : 2 heures.

Recouvrable : 24 heures.

NUALIS FINITION :

Sec : 6 à 8 heures.

Rendement

SOYTEX :

9 à 12 m²/litre sur supports lisses.

EVOLUTEX SATIN :

12 à 14 m²/litre sur supports lisses.

NUALIS FINITION :

4 - 5 m²/litre

Conditionnement

SOYTEX :

1 litre, 5 litres et 15 litres selon les teintes.

EVOLUTEX SATIN :

5 litres et 15 litres selon les teintes.

NUALIS FINITION :

5 litres.

Conservation

12 mois en emballage d'origine, non entamé. Conserver à l'abri du gel.

Processus

IMPRESSION	MUROPRIM, IMPRIMA ou IMPRIMUR si nécessaire selon la nature du fond
1 ^{ère} COUCHE	1 couche de SOYTEX ou d'EVOLUTEX SATIN
2 ^e COUCHE	1 couche de NUALIS FINITION 4 à 5 m ² /l

Se reporter aux fiches descriptives correspondantes.

Supports et fonds, travaux préparatoires

Nualis est une peinture décorative d'aspect « nuagé » lisse pour la décoration de tous fonds usuels du bâtiment.

- Pour réussir Nualis, il faut des fonds plans et non absorbants.

Supports

SUPPORTS NEUFS :

- Prévoir un état de finition A-B selon la norme NF P 74-201 (DTU 59.1).
- Imprimer avec MUROPRIM les subjectiles absorbants.

SUPPORTS ANCIENS :

- Préparations de surfaces conformément à la norme NF P 74-201 (DTU 59.1) notamment :
- Eliminer les anciennes peintures pulvérulentes ou écaillantes.
- Lessiver pour repeindre les anciennes peintures, le cas échéant poncer

les peintures brillantes parfaitement adhérentes.

- Si nécessaire, imprimer les surfaces à traiter avec MUROPRIM par exemple.
- Reboucher et réviser avec un enduit de nature et de porosité équivalentes au fond, puis pochonner ces révisions avec MUROPRIM.

Mise en œuvre

■ APPLICATION DE LA COUCHE PREMIÈRE :

Après avoir fait le choix entre Soytex et Evolutex satin (teinté),

- au rouleau : utiliser le rouleau Superoul 12 mm. Appliquer grassement et répartir soigneusement le produit (photo 1).
- à la brosse : utiliser les brosses « spécial acrylique ». Ne pas tirer le produit.
- **NE PAS DILUER.** Produit prêt à l'emploi.

■ APPLICATION DE LA FINITION :

- Dépose de NUALIS FINITION grassement à la brosse plate de type « spalter » 150 mm suivi immédiatement d'un léger balayage vers le haut (photo 2).
- Quand le produit commence à « tirer », après 15 à 20 mn environ, aplanir légèrement et de façon aléatoire, la surface, à l'aide de la spatule plastique souple double (photo 3).
- **NE PAS DILUER.** Produit prêt à l'emploi.



(photo 1)



(photo 2)



(photo 3)

- Pour obtenir l'esthétique de NUALIS, il est impératif de respecter la charge.
Il est également souhaitable que le panneau soit réalisé par une seule et unique « main ».

Protection éventuelle

- Pour une protection accrue du système, possibilité de recouvrement par le VERNIS 825 (aspect mat - satin).

Précaution d'emploi

- Température d'application entre 8 et 35 °C. Stockage à l'abri du gel. 12 mois en emballage d'origine non entamé.
- Il est recommandé de n'utiliser que des produits d'un même lot de fabrication sur un même chantier.

Classification AFNOR

- **Soytex :**
NFT 36005 Famille 1 - Classe 7 b2
- **Evolutex satin :**
NFT 36005 Famille 1 - Classe 4a 7 b2
- **Nualis finition :**
NFT 36005 Famille 1 - Classe 7 b2

Hygiène - Sécurité

- Consulter la fiche de données de sécurité sur www.seigneurie.com ou sur www.quickfds.com.

Classification COV

- **Soytex :**
Valeur limite UE pour ce produit (cat. A/a) : 30 g/l (2010)
Ce produit contient maximum 30 g/l COV.
- **Evolutex satin :**
Valeur limite UE pour ce produit (cat. A/a) : 30 g/l (2010)
Ce produit contient maximum 20 g/l COV.
- **Nualis finition :**
Valeur limite UE pour ce produit (cat. A/k) : 100 g/l (2010).
Ce produit contient maximum 50 g/l COV.
Les valeurs COV indiquées tiennent compte de nos colorants.

Nettoyage du matériel

A l'eau ou aux solvants si le produit a séché.



Produits et teintes utilisés pour ce décor

Mur (vert) : Nualis N 078
 Murs et plafond : Hermina blanc

"La présente notice a pour but d'informer notre clientèle sur les propriétés de notre produit. Les renseignements qui y figurent sont fondés sur nos connaissances actuelles et le résultat d'essais effectués avec un constant souci d'objectivité, en fonction de conditions d'utilisation conformes aux normes ou DTU en vigueur". L'évolution de la technique étant permanente, il appartient à notre clientèle, avant toute mise en œuvre, de vérifier auprès de nos services de nos services que la présente notice n'a pas été modifiée par une édition plus récente.