

Définition

- Revêtement d'aspect mat profond, acrylique en dispersion aqueuse.

Destination

- EXTERIEUR
FAÇADES EN SERVICE
- Finition des systèmes d'imperméabilité de façade A2/I1 à A5/I4 (norme AFNOR XP P 84403 et norme NF EN 1062-1).

Propriétés

- Confère à la façade un aspect mat profond.
- Conserve une excellente élasticité, même à basse température.
- Résiste aux intempéries et laisse respirer le support.
- S'accommode de la fissuration du support dans les limites correspondant au système (A2/I1 à A5/I4) retenu, conformément aux spécifications de la norme AFNOR XP P 84-403, de la norme NF EN 1062-1 et de la norme NF DTU 42.1.
- Pour les ambiances particulièrement propices au développement des mousses, algues et moisissures, peut être livré en qualité "Protection renforcée contre le développement des microorganismes".



Phase aqueuse



Mat



Brosse



Rouleau



Pistolet



F 120

ABS LU
SYSTEM

Caractéristiques

Aspect en pot

Pâte onctueuse.

Aspect du feuil sec

Mat.

Teintes

- En stock : blanc.
- En machine à teinter : teintes du nuancier "Le Chromatic".
- Sur commande : autres teintes du nuancier : nous consulter.

Masse volumique

(mesurée en blanc) : kg/dm³

- 1,38 ± 0,10 (Norme NF EN ISO 2811-1)

Extrait sec

(En blanc).

En poids (norme EUR PL 005) : 71 ± 2 %.

En volume (théorique) : 58 ± 2 %.

Temps de séchage

(à 23 °C - 50 % HR)

- Sec : 3 à 4 heures environ.
- **Séchage plus long par temps froid et humide.**
- Le revêtement acquiert toutes ses propriétés après 2 à 3 semaines.

Rendement

- 500 g/m² (0,370 litre/m²) sur fond lisse.
- Une majoration, fonction du relief du support, est à déterminer sur chantier.

Conditionnement

15 litres.

Blanc et pastel : 120 litres.

Conservation

12 mois en emballage d'origine non entamé, à l'abri du gel, de la chaleur et de l'humidité.

Hygiène et sécurité

- Produit en phase aqueuse, non soumis à étiquetage.
- Consulter la fiche de données de sécurité sur www.seigneurie.com ou sur www.quickfds.com.

Mise en œuvre

Janvier 2010

Processus

Processus (1) / Classe selon Norme AFNOR XP P 84403 et NF EN 1062-1	A2/I1 s'accommode de la microfissuration existante < 0,2 mm	A3/I2 s'accommode de la fissuration existante < 0,5 mm	A4/I3 s'accommode des fissures existantes et à venir < 1 mm	A5/I4 s'accommode des fissures existantes et à venir < 2 mm
COUCHE D'IMPRESSION (béton et enduit de liant hydraulique)	IMPRICRYL, IMPRITEX PANTIPRIM ou PRIMAIRE 872	IMPRITEX, PANTIPRIM ou PRIMAIRE 872		
TRAITEMENT DES FISSURES	DERMASTIC	DERMASTIC, BANDE NT marouflée dans PANTIFLEX SOUS COUCHE (2).		DERMASTIC
COUCHE INTERMÉDIAIRE		PANTIFLEX SOUS-COUCHE 300 g/m ² dilué à 5 % (0,250 litre/m ²)	PANTIFLEX SOUS-COUCHE 500 g/m ² (0,420 litre/m ²)	PANTIFLEX SOUS-COUCHE marouflant soit NON TISSE 2000 700 g/m ² (0,580 litre/m ²) soit NON TISSÉ LS 900 g/m ² (0,750 litre/m ²)
COUCHE DE FINITION	PANTIFILM MAT 500 g/m ² (0,370 litre/m ²)			

Se reporter aux fiches descriptives correspondantes et aux Cahiers des Clauses Techniques.

⁽¹⁾ Sur plâtre : le système A2/I1 est réservé en partie courante exclusivement à la rénovation d'anciens revêtements organiques d'épaisseur supérieure à 300 µ. Le système A3/I2 est inadapté. De manière générale, les façades plâtre doivent être traitées avec des revêtements de classe A4/I3 ou A5/I4. Nous consulter.

⁽²⁾ L'ARMATURE NON TISSE LS est recommandée pour des supports présentant un léger relief.

Sur support à relief : appliquer grassement sur 20 cm de largeur une couche supplémentaire de PANTIFLEX SOUS-COUCHE (cf NF DTU 42.1).

Supports et fonds, préparation

Supports

- Supports visés à la norme NF DTU 42.1 bruts ou recouverts de produits de peinture.
 - Béton de granulats courants ou de granulats légers.
 - Béton ou maçonnerie d'éléments enduit au mortier de liant hydraulique.
 - Pâte de verre, grès cérame (Mise en œuvre d'une impression spécifique IMPRIDERME ou ENDUIT COLLE).

- Les supports doivent être sains, compacts et secs, et faire l'objet d'une reconnaissance préalable pour déterminer la nature des préparations et la couche d'impression. Les supports peints feront l'objet d'une étude préalable conformément à la norme NF DTU 42.1. Après décapage, utiliser obligatoirement le PRIMAIRE 872 sur béton et enduit hydraulique.

Travaux préparatoires

- Ils se feront conformément aux Cahier des Clauses Techniques et à la norme NF DTU 42.1 et seront réalisés avec le plus grand soin. Si nécessaire, assainissement cryptogamique avec le LIQUIDE 542 (consulter la fiche descriptive).

Applications

Matériel d'application

- Rouleau texturé Superoul long 18 mm.
- Brosse (sur petites surfaces et en réchamps).
- Pistolet : nous consulter.

Dilution

Brosse, rouleau : prêt à l'emploi.

Mode d'application

PANTIFILM MAT doit être employé grassement, en prenant soin de garnir complètement l'ensemble du support.


Nettoyage du matériel

A l'eau ou, si le produit a séché, aux solvants ou au DECAPANT TOUT POUR LE PEINTRE.

Précautions d'emploi

- Conditions climatiques d'application conformes au DTU 42.1. Température superficielle du support comprise entre 5 °C et 35 °C. Humidité relative ambiante

inférieure à 80 %. Ne pas appliquer par temps de gel, en cas d'averse menaçante ou par brise.

- Dans le choix du processus, il y aura lieu de considérer les conséquences esthétiques du pontage des fissures.
- Le Revêtement PANTIFILM MAT devra s'arrêter à 25 cm du sol. Ces 25 cm seront traités avec 2 ou 3 couches de PANCRYL ou de PANTICRYL.
- Ne jamais appliquer PANTIFILM MAT en intérieur.
- Il est déconseillé d'utiliser des teintes dont le coefficient d'absorption solaire est supérieur à 0,7 (teintes soutenues dont l'indice de luminance lumineuse Y est inférieur à 35 %) sur des surfaces pouvant être exposées au soleil. Consulter nos services techniques. Ces teintes déconseillées sont repérées sur le nuancier "Le Chromatic" par le pictogramme .

Classification AFNOR

- NF T 36005 : Famille I - Classe 7b2
- NF DTU 42.1 : I1 à I4
- NF 1062-1 : E4 à E5 - V2, W3, A2 à A5

Classification COV

- Valeur limite UE pour ce produit (cat. A/c) : 40 g/l (2010).
- Ce produit contient maximum 40 g/l COV.
- Les valeurs COV indiquées tiennent compte de nos colorants.

