

Définition

- Peinture laque satinée à base d'une dispersion acrylique polyuréthane en phase aqueuse.

Destination

- INTERIEUR NEUF/ENTRETIEN
- Protection et décoration de tous fonds usuels du bâtiment.
- Pour travaux de finition A (travaux soignés).

Propriétés

- Grande dureté (résiste aux chocs et aux rayures).
- Satiné stable dans le temps.
- Faible taux de COV.
- Excellent rendu.
- Faible odeur.
- Grande facilité d'entretien.
- Séchage rapide.



Phase aqueuse



Satiné



Brosse



Rouleau

ABSOLU
SYSTEM

Caractéristiques

Aspect en pot

Peinture liquide

Aspect du feuil sec

Satiné

Teintes

Blanc et toutes les teintes du nuancier "Le Chromatic".

Masse volumique

(mesurée en blanc) : kg/dm^3 $1,26 \pm 0,02$.
(mesurée pour les teintes) : kg/dm^3 $1,05 - 1,24 \pm 0,02$.

Extrait sec

(En blanc).
En poids (norme EUR PL 005) : $52 \pm 2 \%$.
En volume (théorique) : $38 \pm 2 \%$.

Temps de séchage

à 23 °C - 50 % HR)
■ Sec au toucher : 1 à 3 h.
■ Redoublable après 5 h.

Rendement

12 à 14 m^2/L environ par couche.

Brillant spéculaire

35 % \pm 5 sous 60° d'angle.

Conditionnement

1 litre, 5 litres et 15 litres selon les bases.

Conservation

12 mois dans son emballage d'origine fermé. Garder dans un endroit frais et sec, à l'abri du gel.

Hygiène et sécurité

- Consulter la fiche de données de sécurité sur www.seigneurie.com ou sur www.quickfds.com.

