

Définition

- Peinture mate à base d'une dispersion mixte acrylique/alkyde.

Destination

- INTERIEUR NEUF/ENTRETIEN
- Peinture de finition pour la décoration intérieure pour murs et plafonds.
- Pour travaux de finition B (travaux courants).

Propriétés

- Garnissant.
- Peut être appliqué directement sur supports courant de maçonnerie intérieure consolidés.
- Deux couches possibles dans la journée.
- Excellente applicabilité.



Phase Aqueuse



Mat



Brosse



Rouleau



Pistolet

ABSOLU SYSTEM

Caractéristiques

Aspect en pot

Onctueux.

Aspect du feuil sec

Mat, garnissant arrondi.

Teintes

- En stock : blanc.
- En machine à teinter : tons pastel du nuancier « Le Chromatic ».

Masse volumique

(en kg/dm³)

- 1,51 ± 0,05 (norme EUR PL 004)

Extrait sec

En poids (norme EUR PL 005) : 60 ± 2 %.

En volume : 39 ± 2 %.

Temps de séchage

(à 23 °C - 50 % HR)

- Sec hors poussière : 1 heure.
- Redoublable : 4 à 5 heures.

Rendement

8 à 12 m²/litre selon la nature et l'état du support.

Brillant spéculaire

< 3 % sous 85° d'angle.

Résistance à l'abrasion humide

- Norme NF EN 13300 : classe 2 (perte d'épaisseur du film > 5 µm et < 20 µm, après 200 cycles).

Conditionnement

- 1 litre, 5 litres et 15 litres.

Conservation

- 12 mois en emballage d'origine non entamé.
- Conserver à l'abri du gel.

Hygiène et sécurité

- Produit en phase aqueuse non soumis à l'étiquetage.
- Consulter la fiche de données de sécurité sur www.seigneurie.com ou sur www.quickfds.com.

Mise en œuvre

Janvier 2010

Processus

TRAVAUX NEUFS	MUROPRIIM, IMPRIMA ou IMPRIMUR + 2 couches de PRIMAT EVOLUTION
TRAVAUX D'ENTRETIEN	2 couches de PRIMAT EVOLUTION

Se reporter aux fiches descriptives correspondantes.

Supports et fonds, préparation

Supports

- Neuf ou anciens, recouverts ou non d'anciennes peintures adhérentes.
- Une reconnaissance préalable est nécessaire pour déterminer la nature des préparations et la couche d'impression éventuelle.

Travaux préparatoires

- Conformés à la norme NF P 74-201 (DTU 59.1).

Applications

Matériel d'application

- Brosse.
- Rouleau 12 mm polyamide texturé.
- Pistolet.

Dilution

0 à 2 %.

Mise à la teinte

Par mélange avec nos colorants Absolu System (2 % maximum).

Nettoyage du matériel

A l'eau ou aux solvants si le produit a séché.

Précautions d'emploi

- Conditions d'application conformes à la norme NF P 74-201 (DTU 59.1).

Classification AFNOR

- NF T 36005 : Famille I - Classe 7b2 4a.

Classification COV

Valeur limite UE pour ce produit (cat. A/a) : 30 g/l (2010). Ce produit contient maximum 30 g/l COV.