

\* Disponible jusqu'à épuisement des stocks.

## Définition

- Peinture laque tendue satinée garnissante aux résines alkydes en solution.

## Destination

- INTERIEUR/EXTERIEUR NEUF/ENTRETIEN
- Décoration de murs et plafonds, de menuiseries bois ou métalliques.
- Pour travaux de finition A (travaux soignés).

## Propriétés

- Solide.
- Grande facilité d'entretien.
- Présente un haut niveau de qualité, de résistance, et d'esthétique.



## Caractéristiques

### Aspect en pot

Légèrement gélifié.

### Aspect du feuil sec

Satiné, tendu lissé à la brosse, légèrement pommelé au rouleau.

### Teintes

- En stock : blanc.
- En machines à teinter : toutes teintes du nuancier "Le Chromatic".

### Masse volumique

(en blanc : kg/dm<sup>3</sup>)  
■ 1,36 ± 0,05 (norme EUR PL 004)

### Extrait sec

(En blanc).  
En poids (norme EUR PL 005) : 68 ± 2 %.  
En volume (théorique) : 44 ± 2 %.

### Temps de séchage

(à 23 °C - 50 % HR)  
■ Hors poussière : 4 à 6 heures.  
■ Sec : 7 à 12 heures.  
■ Redoublable : 24 à 48 heures.

### Rendement

12 à 15 m<sup>2</sup>/litre.

### Brillant spéculaire

20 à 30 % sous 60° d'angle.

### Conditionnement

1 litre, 5 litres et 15 litres, selon bases.

### Conservation

12 mois en emballage d'origine non entamé.

### Hygiène et sécurité

- Inflammable.
- Ne pas respirer les aérosols. En cas de ventilation insuffisante, porter un appareil respiratoire approprié.
- Consulter la fiche de données de sécurité sur [www.seigneurie.com](http://www.seigneurie.com) ou sur [www.quickfds.com](http://www.quickfds.com).

### Point éclair

Entre 21 °C et 55 °C.

## Processus

	INTERIEUR NEUF			
	PLATRE ET DERIVES	BOIS	ACIER	METAUX NON FERREUX
IMPRESSION ou PRIMAIRE adapté au support	IMPRIMA 1 couche	PRIMWOOD BATIMENT 1 couche	FREITACCROCH, FREITAXY, FREITACOLOR ou FREITAMETAL EXPERT 1 couche	FREITACCROCH ou FREITAXY 1 couche
FINITION	SOYDOR 2 couches			

Se reporter aux fiches descriptives correspondantes.

## Supports et fonds, préparation

### Supports

- Conformes à la norme NF P 74-201 (DTU 59.1).
- En INTERIEUR : plâtre et dérivés.
- En EXTERIEUR : bois, métaux abrités.
- Neufs ou anciens, recouverts ou non d'anciennes peintures en bon état. Une reconnaissance préalable est nécessaire pour déterminer la nature des préparations et l'impression.

### Travaux préparatoires

- Conformes à la norme NF P 74-201 (DTU 59.1).
- Sur matériaux alcalins (ciment et dérivés), impression IMPRIMA et/ou enduisage, obligatoirement.
- Protéger les métaux par un primaire approprié (FREITACCROCH, FREITAXY, FREITACOLOR, FREITAMETAL EXPERT).

## Applications

### Matériel d'application

- Pour un aspect tendu : brosse.
- Pour un aspect légèrement pommelé : rouleau polyamide texturé poils ras 7 mm.

### Dilution

- Prêt à l'emploi.

### Mise à la teinte

- En machine à teinter avec nos colorants Absolu System.
- Par mélange avec nos colorants universels (3 % maximum).

### Nettoyage du matériel

Aux solvants.

### Précautions d'emploi

- Conditions d'application conformes à la norme NF P 74-201 (DTU 59.1).
- Utilisée en sous-couche de laque brillante, SOYDOR doit être recouverte dans les 24 à 48 heures, sinon poncer avant de laquer.

### Classification AFNOR

NF T 36005 : Famille I - Classe 4a

### Classification COV

Valeur limite UE pour ce produit (cat. A/a) : 400 g/l (2007). Ce produit contient maximum 395 g/l COV. Les valeurs COV indiquées tiennent compte de nos colorants et des diluants éventuels préconisés sur notre fiche descriptive.