

## Définition

- Revêtement enduit acrylique en dispersion aqueuse pour effets décoratifs marbrés d'aspect satiné à brillant.

## Destination

- INTERIEUR  
NEUF/ENTRETIEN
- Haute décoration pour habitations, boutiques, bureaux, hôtels, restaurants, stands d'expositions, salles de spectacles, studios, etc.

## Propriétés

- Permet d'obtenir avec un SEUL PRODUIT, des effets décoratifs prestigieux.
- S'adapte à volonté à l'imagination créative du prescripteur.



Phase  
aqueuse



Couteau

## Caractéristiques

### Aspect en pot

Pâte onctueuse.

### Aspect du feuil sec

Modulable au goût du prescripteur.

### Teintes

Voir nuancier spécifique.

### Masse volumique

(en kg/dm<sup>3</sup>)

- 1,75 ± 0,05 (Norme EUR PL 004)

### Extrait sec

En blanc :

En poids (norme EUR PL 005) : 73 ± 2 %.

En volume (théorique) : 53 ± 2 %.

### Temps de séchage

(à 23 °C - 50 % HR)

- Couche d'enduisage : Sec, ponçable, recouvrable : 3 heures environ (selon l'épaisseur appliquée).
- Finition décorative : Sec, ponçable, recouvrable : 1 heure environ.

### Rendement

- Variable selon le support.
- Sur support plan et lisse : aspect enduit spatulé : 600 g/m<sup>2</sup>

### Conditionnement

5 kg.

### Conservation

- 12 mois en emballage d'origine non entamé.
- Conserver à l'abri du gel.

### Hygiène et sécurité

- Consulter la fiche de données de sécurité sur [www.seigneurie.com](http://www.seigneurie.com) ou sur [www.quickfds.com](http://www.quickfds.com).



# STUCCO

## Notice d'application



Janvier 2010

---

## Travaux préparatoires

---

Les surfaces à revêtir doivent être soigneusement préparées selon la norme NF P 74-201 (DTU 59.1) pour obtenir des FONDS propres, sains, secs, et compacts. Parfaitement **plans et absorbants** ou rendus comme tels.

### SUPPORTS NEUFS :

- Prévoir un état de finition A selon la norme NF P 74-201 (DTU 59.1).

### SUPPORTS ANCIENS :

- Elimination mécanique des reliefs éventuels (cas de R.P.E. par exemple). Prévoir un surfaçage à l'enduit pelliculaire si nécessaire.

---

## Mise en œuvre

---

- Appliquer à la lame à enduire, 2 couches de STUCCO, de façon à obtenir une surface parfaitement plane et lisse qui constituera le fond de travail.
- Après chaque couche de STUCCO, poncer au papier abrasif et épousseter soigneusement.
- A l'aide d'un couteau ou d'une spatule de carrossier, appliquer ensuite 2 ou 3 passes successives de STUCCO par petites touches (pastillage), qui seront plus ou moins rapprochées ou superposées suivant l'aspect esthétique recherché.
- Pour obtenir l'aspect définitif :
  - poncer avec une laine d'acier fine,
  - ou - poncer au papier abrasif 600 et éventuellement, cirer avec une solution de cire vierge, puis lustrer soigneusement,
  - ou - « ferrer » pour glacer la surface (avec un couteau métallique large),
  - ou - poncer au papier abrasif 600 et « ferrer » (uniformité de brillance augmentée).

---

## Précautions à observer

---

- Conditions d'applications conformes à la norme NF P 74-201 (DTU 59.1).
- Nettoyage du matériel à l'eau ou, si le produit a séché, aux solvants.



## Teinte utilisée pour ce décor

Murs : rouge Hibiscus

"La présente notice a pour but d'informer notre clientèle sur les propriétés de notre produit. Les enseignements qui y figurent sont fondés sur nos connaissances actuelles et le résultat dressé, avec un constant souci d'objectivité, en fonction de conditions d'utilisation conformes aux normes ou DTU en vigueur". L'évolution de la technique étant permanente, il appartient à notre clientèle, avant toute mise en œuvre, de vérifier auprès de nos services de nos services que la présente notice n'a pas été modifiée par une édition plus récente.