

Définition

- Impression et finition microporeuse, satinée, pour bois à base de résine acrylique en dispersion aqueuse.

Destination

- INTERIEUR/EXTERIEUR NEUF/ENTRETIEN
- Protection et décoration des menuiseries.

Propriétés

- Très bonne résistance aux intempéries.
- Microporeuse, laisse respirer le support.
- S'applique facilement.
- Très beau rendu.
- Sans odeur de solvant.
- Ne jaunit pas.
- Reste souple dans le temps.



Phase aqueuse



Brosse



Rouleau



Pistolet



Satiné

ABSOLU SYSTEM

Caractéristiques

Aspect en pot

Peinture liquide.

Aspect du feuil sec

Satiné.

Teintes

- En stock : blanc.
- En machine à teinter : toutes teintes du nuancier "Le Chromatic".

Masse volumique

(mesurée en blanc) : kg/dm³

- 1,28 ± 0,02 (mesurée pour les teintes) : kg/dm³
- 1,05 - 1,29 kg/dm³ (norme EUR PL 004).

Extrait sec

(En blanc).

En poids (norme EUR PL 005) : 52 ± 2 %.
En volume (théorique) : 39 ± 2 %.

Temps de séchage

(à 23 °C - 50 % HR)

- Sec au toucher : 6 heures.
- Recouvrable : 8 heures.
- Séchage plus long par temps froid ou humide.

Rendement

10 à 13 m²/litre.

Brillant spéculaire

65 ± 10 % sous 60° d'angle.

Conditionnement

1 litre, 5 litres et 15 litres, selon teintes.

Conservation

- 18 mois en emballage d'origine non entamé.
- Conserver à l'abri du gel et des fortes chaleurs.

Hygiène et sécurité

- Produit en phase aqueuse, non soumis à étiquetage.
- Consulter la fiche de données de sécurité sur www.seigneurie.com ou sur www.quickfds.com.

