

## Définition

- Impression mate sans tension à base d'huile chaulée.

## Destination

- INTERIEUR NEUF/ENTRETIEN
- Décoration et protection de tous fonds usuels des bâtiments. Formulé spécifiquement pour les fonds douteux en plafonds.

## Propriétés

- Travail soigné et rapide (mouillé sur mouillé).
- Sans tension.
- Très grande facilité d'application (glisse sous le rouleau).
- Temps ouvert important.
- Isolant (bloque les taches de bistre, fumée, nicotine, auréoles d'humidité,...).
- Très bonne opacité.



Solvant



Mat



Brosse



Rouleau

## Caractéristiques

### Aspect en pot

Liquide thixotrope.

### Aspect du feuil sec

Mat, poché.

### Teintes

- En stock : blanc.
- Par machine à teinter : teintes pastel du nuancier "le Chromatic".

### Masse volumique

(en kg/dm<sup>3</sup>)

- 1,59 ± 0,2 (norme EUR PL 004)

### Extrait sec

(En blanc).

En poids (norme EUR PL 005) : 76 ± 2 %.  
En volume (théorique) : 53 ± 2 %.

### Temps de séchage

(à 23 °C - 50 % HR)

- Sec hors poussière : 25 minutes.
- Recouvrement :
  - "frais dans le frais" avec application de la seconde couche avant matage de la première,
  - ou redoublement à 24h00 : attendre le séchage complet de la première couche (24h00 minimum) avant application de la seconde.

### Rendement

8 à 10 m<sup>2</sup>/litre par couche.

### Brillant spéculaire

< 5 % sous 85° d'angle.

### Conditionnement

5 litres et 15 litres.

### Conservation

1 an en emballage d'origine non entamé.

### Hygiène et sécurité

- Inflammable.
- Ne pas respirer les aérosols. En cas de ventilation insuffisante, porter un appareil respiratoire approprié.
- Consulter la fiche de données de sécurité sur [www.seigneurie.com](http://www.seigneurie.com) ou sur [www.quickfds.com](http://www.quickfds.com).

### Point éclair

Entre 21 °C et 55 °C.

## Processus

IMPRESSION	1 ou 2 couches de TOUNDRA
FINITION	Toutes peintures intérieures de la gamme Seigneurie

## Supports et fonds, préparation

### Supports

- Tous supports usuels du bâtiment. Conformes à la norme NF P 74-201 (DTU 59.1).
- Tous fonds usuels du bâtiment.
- TOUNDRA est destiné aux plafonds douteux.

### Travaux préparatoires

- Conformes à la norme NF P 74-201 (DTU 59.1).
- Peut s'appliquer directement sur supports non peints tels que plâtre, plaques de plâtre cartonné, béton, ciment et dérivés, ainsi que sur anciennes peintures en bon état (sèches et cohérentes).

## Applications

### Matériel d'application

- Brosse.
- Rouleau 12 mm.

### Dilution

- Brosse : prêt à l'emploi.
- Rouleau : prêt à l'emploi.

### Nettoyage du matériel

White-spirit.

### Précautions d'emploi

Conditions d'application conformes à la norme NF P 74-201 (DTU 59.1).

### Classification AFNOR

NF T 36005 : Famille I - Classe 4a/2b

### Classification COV

Valeur limite UE pour ce produit (cat. A/g) : 350 g/l (2010).

Ce produit contient maximum 350 g/l COV. Les valeurs COV indiquées tiennent compte de nos colorants et des diluants éventuels préconisés sur notre fiche descriptive.