

Définition

- Vernis satiné aux résines alkydes - uréthannes en solution.

Destination

- INTERIEUR NEUF/ENTRETIEN
- Protection et décoration des ouvrages en bois.

Propriétés

- Conserve au bois sa structure naturelle, en le protégeant des petits accidents domestiques.



Solvant



Satiné



Incolore



Brosse



Rouleau



Pistolet

Caractéristiques

Aspect en pot

Fluide

Aspect du feuil sec

Mat-ciré transparent.

Teintes

Incolore.

Masse volumique

0,94 (kg/dm³)

Extrait sec

En poids (norme EUR PL 005) : 58 ± 2 %.
En volume (théorique) : 50 ± 2 %.

Temps de séchage

(à 23 °C - 50 % HR) Hors poussière : 3 h.
Sec : 6 h. Redoublable : 16 à 24 h.

Rendement

13 à 14 m²/L environ

Brillant spéculaire

35 à 45 % sous 60° d'angle.

Conditionnement

1 litre, 5 litres.

Conservation

18 mois en bidon d'origine non entamé.

Hygiène et sécurité

- Inflammable.
- Ne pas respirer les aérosols. En cas de ventilation insuffisante, porter un appareil respiratoire approprié.
- Consulter la fiche de données de sécurité sur www.seigneurie.com ou sur www.quickfds.com.

Point éclair

53 °C.

Processus

Fonds bruts ou décapés	1 couche VERNIS SATINÉ dilué avec 2 % de White-spirit + 2 couches VERNIS SATINÉ sans dilution
Fonds conservés compatibles : Ponçage, dépoussiérage	2 couches VERNIS SATINÉ sans dilution

Supports et fonds, préparation

Supports

- Bois bruts et matériaux dérivés du bois conformes à la norme NF P 74-201 (DTU 59.1), neufs ou anciens, recouverts ou non d'anciens vernis ou lasures d'imprégnation en bon état.
- Une reconnaissance et un essai préalables sont nécessaires pour déterminer la nature des préparations.

Travaux préparatoires

- Conformes à la norme NF P 74-201 (DTU 59.1).
- Nettoyage, ponçage, essuyage soigné. Le cas échéant, décapage total des anciennes peintures, ou anciens vernis en mauvais état :
- Dégraissage au xylène (diluant B) de tous bois exotiques et résineux.
- Dégraissage au diluant Epoxy N°1 de l'Iroko.

Applications

Matériel d'application

- Brosse souple.
- Rouleau laqueur laine.
- Pistolet.

Précautions d'emploi

Prendre soin de bien remuer le produit avant usage afin de mettre en suspension les agents matants.

Classification AFNOR

NF T 36005 : Famille I - Classe 4a.

Dilution

Prêt à l'emploi.

Nettoyage du matériel

White-spirit.

Classification COV

Valeur limite UE pour ce produit (cat. A/e) : 400 g/l (2010).
Ce produit contient maximum 400 g/l COV. Les valeurs COV indiquées tiennent compte de nos colorants et des diluants éventuels préconisés sur notre fiche descriptive.